



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROFLAMM HOLZDÄMM SE

Obchodní značka:	ZEROflamm Holzdämm SE
Materiál:	Vodou ředitelný bobtnavý nátěr na dřevěné stavební hmoty s třídou reakce na oheň B-s1, d0 podle EN 13501-1. Třída B s1.d0 odpovídá označení národního stavebního úřadu - "těžko zápalný", v návaznosti na odpovídající nanesené množství v suchém prostředí interiéru dle obecného stavebního inspekčního schválení.
Použití:	Části z masivního dřeva, dřevěné masivní desky a stavební překližka dle DIN EN 13986: Minimální požární třídy odolnosti D-s2, d0, hustota > 450 kg/m ³ , síla > 12 mm. Lisované dřevotřískové desky bez dýhy a lisované dřevotřískové desky s dýhou lepených teplem tvrditelným lepidlem dle DIN EN 13986: Minimální požární třídy odolnosti D-s2, d0, hustota > 690 kg/m ³ , síla > 12 mm. Není určen pro konstrukční části podléhající mechanickému namáhání, nebo pro místnosti se stálou rel. vlhkostí vzduchu přes 70%. Chraňte před vlhkostí. Dbejte všeobecných konstrukčních nařízení daných atestem!
Dohled:	U
Odstín:	Čirý a bílý
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Disperzní pryskyřice
Specifická hmotnost:	Čirý cca. 1,32 +/- 0,05 g/cm ³ Bílý cca. 1,38 +/- 0,05 g/cm ³
Vlastnosti:	Materiál chrání bobtnající pěnovou vrstvou, kterou tepelně izoluje podklad, před ohněm a sálavým žářem.
Doba schnutí:	Cca. 6 hodin, dále zpracovatelný min. po 2 dnech podle podkladu a teploty.
Ředění:	Vodou
Technika nanášení:	Štětcem, válečkem
Teplota při zpracování:	Min. +10 °C vzduch i podklad a při rel. vlhkosti vzduchu pod 70%.
Spotřeba:	Čirý : 300 g/m ² Bílý: 350 g/m ²
Skladování:	V chladu a v suchu. Chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití s vodou a mýdlem
Skladba nátěru:	Především věnujte pozornost: VOB, část C, DIN 18363
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Špína, mastnota, pryskyřice nebo staré nenosné nátěry musí být odstraněny. V případě potřeby základovat pomocí ZEROflamm Holzgrund.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Pokud je materiál odborně zpracován jeho účinnost je mnoholetá. Tvorba vlásečnicových trhlin nesnižuje protipožární účinek.