



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROFLAMM HOLZFINISH

Obchodní značka:	ZEROflamm Holzfinish
Materiál:	Čirý lak s obsahem rozpouštědel pro konečnou povrchovou úpravu bobtnajícího protipožárního nátěru na dřevěné stavební části ZEROflamm Holzdämm SE. Součást kompletního systému ochrany konstrukcí daného schválením.
Použití:	ZEROflamm Holzfinish slouží jako konečný ochranný nátěr protipožárního bobtnajícího nátěru ZEROflamm Holzdämm SE v suchém interiéru. Není vhodný pro konstrukční prvky, které podléhají mechanickému zatížení nebo pro místnosti se stálou relativní vlhkostí nad 70%. Chraňte před vlhkem. Dbejte všeobecných konstrukčních nařízení daných schválením!
Odstín:	Čirý
Stupeň lesku:	Hedvábný mat
Pojivo:	Speciální polymerová pryskyřice
Specifická hmotnost:	Cca. 1,01 +/- 0,1 g/cm ³
Vlastnosti:	Chrání před otěrem a krátkodobou vlhkostí.
Doba schnutí:	Cca. 2 hodiny.
Technika nanášení:	Štětkem, válečkem, stříkáním (vhodný pro airless nástřik).
Teplota při zpracování:	Min. +10 °C vzduch i podklad a při rel. vlhkosti vzduchu pod 70%.
Spotřeba:	50 g/m ² = cca. 50ml/ m ²
Skladování:	V chladu a v suchu. Načaté balení velmi dobře uzavřít. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití s univerzálním nitro ředidlem
Skladba nátěru:	Věnujte pozornost VOB, díl C, DIN 18363
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Špína, mastnota, pryskyřice nebo staré nenosné nátěry musí být odstraněny.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.